

Colorcoat® PE 25

Kustannustehokas pinnoitettu teräslevy



Colorcoat® PE 25 on taloudellinen tuote, joka sopii vähemmän vaativiin katto- ja seinäratkaisuihin erityisesti kuivassa ja ei-aggressiivisessä ilmastossa.

- Sileä 25 µm:n polyesteripinnoitus.
- Standardien EN 10326 / 10327 mukainen galvanoitu sinkkipinnoitus tarjoaa erittäin hyvän korroosionkestävyyden.
- Saatavana suosituimpina väreinä.
- Taustapuolen maalaus on kehitetty erityisesti rakennusteollisuuden tarpeisiin ja käyttökohteisiin.
- Käyttöikälausunto saatavana.

Colorcoat®-vakuus

Coruksen Colorcoat®-merkki edustaa tunnettua laatua ja kokemusta. Neljän vuosikymmenen innovaatioon, tiukkoihin testeihin ja huippuluokan valmistusmenetelmiin perustuva Colorcoat®-valikoima sisältää useita pinnoitettuja terästuotteita, joita on käytetty lukemattomissa projekteissa ympäri maailmaa.

Colorcoat® PE 25

Tuotetiedot

Colorcoat® PE 25:n korkeatasoinen valmistusprosessi takaa tasaisen laadun. Colorcoat® PE 25 sopii seinien pinnoitukseen ja paneeleihin, ja sitä voidaan käyttää taloudellisena vaihtoehtona kattoratkaisuihin ei-aggressiivisessä ja kuivassa ilmastossa.

Colorcoat® PE 25:tä on saatavana eri pintakäsittelyillä, taipuisampana, kaksipuolisena tai himmeäpintaisena versiona sekä kosteutta imevällä taustalla.

Colorcoat® PE 25:n käyttöä merellisessä ja aggressiivisessa teollisuusympäristössä ei suositella. Coruksella on laaja Colorcoat®-tuotteiden valikoima, joka sopii eri ympäristöihin ja käyttökohteisiin.

Takuuaika

Käyttötarkoitustakuu on saatavana jopa 10 vuodeksi. Takuun varsinainen kesto riippuu ympäristöstä, maantieteellisestä sijainnista ja käyttökohteesta.

Tuotteiden testaus

Corus testaa laboratoriotesteillä Colorcoat®-tuotteiden kestävyuden korroosiota, auringonsäteilyn vaikutusta, kemikaaleja ja kulutusta vastaan. Kaikki tuotetestit tehdään kansainväliset standardit täyttävissä laboratorioissa.

Tyypilliset ominaisuudet

Colorcoat®-tuote	PE 25	Testistandardi
Orgaanisen pinnoitteen nimellispaksuus	25 µm	EN 13523 - 1
Peilikiilto (60°)	30 - 50 %	EN 13523 - 2
Kulutuskestävyys (Taber, 250 kierr., 1kg, CS10-pyörät)	< 30 mg maks.	EN 13523 - 16
Muovattavuus – Pienin taivutussäde	3 T	EN 13523 - 7
Kiinnipysyminen	100 %	EN 13523 - 6
Korroosionkestävyys – Suolasumutesti	360 tuntia	EN 13523 - 8
Kosteus	1000 tuntia	EN 13523 - 25
UV-säteilyluokka	Hyvä	EN 10169
Paloluokka	A2	EN 13501 - 1

Yleisiä huomautuksia

Taulukon luvut ovat tyypillisiä ominaisuuksia eivätkä muodosta spesifikaatiota tai teknistä erittelyä. Nämä luvut viittaavat pintamaaliin. Lisätietoja testimenetelmistä on osoitteessa www.colorcoat-online.com

Coruksen yhteystiedot

Corus International

Hitsaajankatu 22
00810 Helsinki
Finland

Puh. + 358(0)9 4542450
Fax. + 358(0)9 45424520
Sähköposti: helsinki@corusgroup.com

Coruksen tavaramerkit

Colorcoat on Coruksen rekisteröity tavaramerkki.

Corus kuuluu Tata Steel-konserniin.

Tämän julkaisun sisällön todenmukaisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta niin Tata Steel UK Limited kuin sen tytäryhtiökään eivät ota vastuuta tai korvausvelvollisuutta virheistä tai tiedoista, jotka todetaan harhaanjohtaviksi. Tuotteiden käyttökohteita tai -tapoja tai työskentelymenetelmiä koskevat ehdotukset tai kuvaukset on tarkoitettu vain tiedoksi eikä Tata Steel UK Limited eivätkä sen tytäryhtiöt hyväksy niistä mitään korvausvelvollisuutta.

Ennen Tata Steel UK Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimittamien tai valmistamien tuotteiden tai palvelujen käyttöä asiakkaiden tulee varmistua niiden sopivuudesta.

Copyright 2008 Corus
Language: Finnish 1008